

HIDROBLOC WB

Descriere

Tecsit Hydroblock WB este un tratament hidrofug, monocomponent, în emulsie apoasă pe bază de alchil-silan. Datorită compoziției, produsul reacționează cu suprafețele minerale formând un scut invizibil hidrofug. Penetreează în suport fără a forma o peliculă de suprafață și creează o legatură chimică cu acesta, asigurând o acțiune hidrofugă care protejează stabil în timp contra tuturor agenților agresivi prezenți în atmosferă și care penetrează suprafețele netratate. Lasă aspectul și culoarea suportului neschimbat, nu blochează respirabilitatea suportului și, prin urmare, nu limitează evacuarea vaporilor de apă. Tratamentul hidrofug cu Hydroblock WB îmbunătățește și efectul de autocurățare al suprafeței și reduce aderența mușchilor și algelor.

Domenii de aplicare

- Tencuiala;
- Piatră naturală;
- Suprafețe din beton;
- Căramizi;
- Fațade din cărămidă;
- Beton expandat;
- Placi de teracota sau beton;
- Materiale minerale pe bază de silicați pentru izolare;
- Fibrociment;
- Protecția hidrofugă incoloră a clădirilor istorice sau a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită;

Date despre produs

- Bazat pe apă
- Raportul de amestecare: o singură componentă
- Compoziție: alchil-silan
- Aspect: lichid alb
- Greutate specifică 0,95 kg / lt

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

- Reziduu uscat 50,0%

Consum: 0,2 - 0,4 l / m² (aplicat în două straturi)

Acest consum se bazează pe o aplicare pe o suprafață netedă și în stare excelentă. Factori precum o suprafață extrem de poroasă, temperatura, gradul de umiditate și metodele de aplicare pot majora consumul produsului.

Culori

Tecsit Hydroblock WB este disponibil în culorile:

- Transparent

Ambalaje

Tecsit Hydroblock WB este disponibil în pachete de:

- 1,0 lt
- 5,0 lt
- 20,0 lt

Date tehnice pH: 6 - 8

Stabilitate totală la UV

- Adâncime de penetrare: > 15 mm UNI EN 1504-2
- Absorbție de apă la 0 minute: <0,5% UNI EN 13580
- Absorbție de apă la 50 minute: <0,75% UNI EN 13580
- Absorbție de apă la 100 minute: <1,0% UNI EN 13580
- Absorbție de apă la 250 minute: <2,0% UNI EN 13580

Procedura de aplicare

- **Pregătirea substratului**

Pregătirea substratului este esențială pentru un rezultat excelent și o viață îndelungată. Substratul trebuie să fie perfect uscat, curat, compact, coeziv și fără orice contaminare (murdărie, praf, grăsimi, uleiuri, vopsele, eflorescență salină, mușchi, vegetație, etc..) care poate afecta pătrunderea produsului. Alegerea sistemului de curățare, în cazul suprafețelor vechi, depinde de tipul de murdărie; în general, spălarea cu apă rece poate fi suficientă. Curățare cu apă fierbinte sau a aburului este deosebit de eficient în prezența uleiurilor sau grăsimilor. În absența murdăriei, este suficientă o periere amănunțită și desprăfuirea cu ajutorul aerului comprimat.

În orice caz, Tecsit Hydroblock WB trebuie aplicat numai pe suprafețe uscate.

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

În cazul în care se dorește vopsirea suprafeței, asigurați-vă că vopseaua este pe bază de minerale (transpirabilă și poroasă) și nu pe bază de rasinoase.

- **Pregătirea produsului**

Produsul este monocomponent și este gata de utilizare. Se recomandă să amestecați produsul înainte de folosire, pentru a obține o omogenitate perfectă a produsului.

Aplicarea produsului

Produsul se aplică cu tehnici convenționale: pensula, trafalet sau airless.

Se continuă aplicarea până la saturare, aplicând mai multe straturi continue, umed pe umed (timpul de supraacoperire nu trebuie să depășească 60 de minute). După aplicarea Tecsit Hydroblock WB nu mai este posibilă vopsirea.

Echipamente de curățare

Curățați toate uneltele și echipamentele imediat după utilizare cu apă. Produsul întărit poate fi doar îndepărtat mecanic.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, intact, închis și sigilat într-un loc uscat, ferit de surse de căldură, pentru o temperatură între + 5 ° C și + 25 ° C pentru maximum 12 luni. Consultați și recomandările de depozitare prezente pe fișa cu date de securitate și pe eticheta de pe ambalaj.

Avertizări

- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C;
- Nu aplicați dacă pe suport este rouă;
- Nu diluați produsul cu apă;
- Nu aplicați dacă există risc de ploaie;
- Nu aplicați dacă există ceață sau umezeala crescută;
- Efectuați teste preliminare în vederea stabilirii umidității sau a stării stratului ce urmează a fi tratat cu produsul;

Măsuri de securitate

Pentru informații și sfaturi privind reglementările de siguranță și pentru utilizarea și depozitarea produselor chimice, utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică, care conține date despre calitățile fizice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță. Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale decât în locurile de reciclare.



Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)



M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

Produs pentru UZ PROFESIONAL.

Mențiuni legale

Inainte de a utiliza produsul este necesar să se stabilească dacă este sau nu potrivit pentru situația existentă. Consultați întotdeauna fișa tehnică, disponibilă pe site-ul www.tecsitsystem.com.