

HYDROBLOCK WOOD

Descriere

Tecsit Hydroblock Wood este un tratament hidrofug, monocomponent, în emulsie apoasă pentru substraturi din lemn. Produsul este caracterizat printr-o greutate moleculară mică, pătrunde în profunzime fără a modifica permeabilitatea la vapori de apă sau aspectul/culoarea suportului pe care se aplică. Hydroblock Wood nu formează peliculă, dar pătrunde în suportul pe care se aplică.

Domenii de aplicare

- Lemn
- Grinzi
- Mobila din lemn
- Mese

Date despre produs

- Bazat pe apă
- Raportul de amestecare: o singură componentă
- Compoziție: silan/siloxan
- Aspect: lichid alb
- Greutate specifica 0,95 kg / lt
- Reziduu uscat 60,0%

Consum : 0,15 - 0,3 l/m² (aplicat în două straturi). Acest consum se bazează pe o aplicare pe o suprafață netedă și în condiții optime. Factori precum suprafețele foarte poroase, temperaturile și metodele de aplicare pot majora consumul

.

Culori

Tecsit Hydroblock Wood este disponibil in culorile:

- Transparent

Ambalaj

Tecsit Hydroblock Wood este disponibil în ambalaje de:

- 1,0 kg
- 5,0 kg
- 20,0 kg

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

Procedura de aplicare

Pregătirea substratului

Pregătirea substratului este esențială pentru un rezultat excelent și o viață îndelungată. Substratul trebuie să fie perfect uscat, curat, compact, coeziv și fără orice contaminare (murdărie, praf, grăsimi, uleiuri, vopsele, eflorescență salină, mușchi, vegetație, etc ..) care poate afecta pătrunderea produsului. Alegerea sistemului de curățare, în cazul suprafețelor vechi, depinde de tipul de murdărie; în general, o spălare cu apă rece poate fi suficientă. Curățare cu apă fierbinte sau aburul este deosebit de eficient în prezența uleiurilor sau grăsimilor. În absența murdăriei, este suficientă o periere amănunțită și desprafuirea cu aer comprimat. În orice caz, Hydroblock Wood trebuie aplicat numai pe suprafețe uscate.

Pregătirea produsului

Produs monocomponent gata de utilizare. Nu este necesară amestecarea, dar se recomandă totuși să amestecați conținutul în recipient, prin intermediul unui burghiu cu viteză redusă, pentru a obține o omogenitate perfectă a produsului.

Aplicarea produsului

Produsul se aplică cu tehnici convenționale: pensula, rola sau pulverizator manual.

Se aplică până la saturare, aplicând mai multe straturi continue, umed pe umed (timpul de supraacoperire nu trebuie să depășească 60 de minute)

Echipe de curățare

Curățați toate uneltele și echipamentele imediat după utilizare cu apă. Produsul întărit poate fi doar îndepărtat mecanic.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, intact, închis și sigilat într-un loc uscat, ferit de surse de căldură, la o temperatură între + 5 ° C și + 25 ° C pentru maximum 12 luni.

Consultați și recomandările de depozitare prezente pe fișa cu date de securitate și pe eticheta de pe ambalaj

Avertizări

- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C;
- Nu aplicați dacă pe suport este rouă;
- Nu diluați produsul cu apă

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

- Nu aplicați dacă vremea amenință cu ploaie;
- Nu aplicați dacă există ceață;
- Efectuați teste preliminare pe suprafața de tratat

Măsuri de securitate

Pentru informații și sfaturi privind reglementările de siguranță și pentru utilizarea și depozitarea produselor chimice, utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică, care conține date despre calitățile fizice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță. Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale decât în locurile de reciclare.

Produs pentru UZ PROFESIONAL.

Mențiuni legale

Înainte de a utiliza produsul este necesar să se stabilească dacă este sau nu potrivit pentru situația existentă. Consultați întotdeauna fișa tehnică, disponibilă pe site-ul www.tecsitsystem.com.