

PAVIBOX

PRODUS ÎN RĂȘINI ACRILICE

Descriere

Tecsit Pavibox este un sistem special de rășină poliacrilică monocomponent pe bază de apă. Aplicat pe suprafețe de beton, formează o acoperire ale drumului, rezistent la stres mecanic. Pavibox se leagă cu tenacitate de substrat. Datorită stratului hidrofug și rezistența totală la uleiuri și anvelope protejează podeaua de atacurile chimice și o face ușor de curățat.

Domenii de aplicare

- Acoperirea pardoselilor din beton;
- Acoperirea garajelor;
- Tratament trotuar în CLS;
- Tratarea suprafeței în CLS;

Date despre produs

Bazat pe apă

Raportul de cataliză: un singur component

Raportul de amestec - Compoziție de rășini acrilice

Aspect: Lichid vâscos

Greutate specifică: 1,25 kg/litru

Reziduu uscat: 55,0%

Apa de diluare: (5 - 10%)

Durata de viață: 4-6 ore

Consum

0,4 kg/m² (aplicat în două straturi)

Acest consum se bazează pe o aplicare pe o suprafață netedă în stare excelentă. Factori precum, o suprafață extrem de poroasă, temperatura, gradul de umiditate și metodele de aplicare, pot majora consumul produsului.

www.tecsitsystem.com

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

Culori

Tecsit Pavibox este disponibil în culoarea:

- Gri;
- Roșu;

Ambalaj

Tecsit Pavibox este disponibil în ambalaje de:

- 5,0 kg

Excelenta rezistență la

- alkali
- intemperii
- solvenți:
- combustibil
- ulei: (40°C)
- apa de mare

Uscare: 1h la 25°C

Aplicare al doilea strat: 72 h max

Procedura de aplicare

Pregatirea suportului

Pregatirea suportului este esențială pentru un rezultat excelent și o durată îndelungată. Substratul trebuie să fie perfect uscat,

curat, compact, coeziv și fără orice contaminare (murdărie, praf, grăsime, ulei, vopsea, eflorescență salină, mușchi, vegetație,

etc..) care poate afecta cumva aderența membranei. Umiditatea relativă a substratului nu trebuie să depășească 5% (pentru stabilirea gradului de umiditate este necesar să se folosească un higrometru digital sau un higrometru cu carbură).

- Substraturi CLS, sape de ciment: în funcție de tipul suportului, este necesar să se pregătească corespunzător suprafețele prin sablare, șlefuire, scarificare mecanică, bușcare sau altă metodă de evaluat pe baza cazului specific.

Dacă există găurile sau fisurile, acestea trebuie reparate în prealabil cu produse adecvate (Tecsit Polyjoint MM sau Tecsit Epibeton) alese în funcție de grosimile de restaurat.

Înainte de a instala sistemul, acordați o atenție deosebită rosturilor de dilatație, conexiunilor dintre suprafețele orizontale și verticale care

trebuie tratat corespunzător cu etanșant poliuretanic cu modul mediu (Tecsit Polyjoint MM).

www.tecsitsystem.com

Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)

M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

Pregătirea produsului

Produsul este monocomponent și este gata de utilizare. Se recomandă să amestecați produsul înainte de folosire, pentru a obține o omogenitate perfectă a produsului

Aplicarea produsului

Produsul se aplica cu tehnici conventionale: pensula, trafalet sau sistem airless.

După ce ați curățat suportul, continuați cu aplicarea Tecsit Pavibox uniform în cel puțin două straturi.

Curățarea echipamentelor

Curățați toate uneltele și echipamentele imediat după utilizare cu apă. Produsul întărit poate fi doar îndepărtat mecanic.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, intact, închis și sigilat într-un loc uscat, ferit de surse de căldură, la o temperatură între +5°C și +25°C timp de maximum 12 luni.

Consultați și recomandările de depozitare pe fișa cu date de securitate și pe eticheta de pe ambalaj.

Avertizări

- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C;
- Nu aplicați dacă pe suport este rouă;
- A nu se aplica pe suprafețe umede cu umiditate reziduală > 5% sau supuse la creșterea umidității;
- Nu diluați produsul cu solvenți nepotrivii;
- Nu aplicați dacă există risc de ploaie;
- Nu aplicați dacă există ceață sau umezeala crescută;
- Aderența și compatibilitatea pe suporturi sunt garantate cu produsele Tecsit;
- Datele și valorile afișate se consideră valabile numai dacă sunt combinate cu un sistem Tecsit;

Măsuri de securitate

Pentru informații și sfaturi privind reglementările de siguranță și pentru utilizarea și depozitarea produselor chimice, utilizatorul trebuie să consulte fișa tehnică, care conține date despre calitățile fizice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță. Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale decât în locurile de reciclare.



Tecsit System S.r.l. Via Libarna 235
15061 - Arquata Scrivia (AL)



M info@tecsitsystem.
W www.tecsitsystem.com

Produs pentru UZ PROFESIONAL.

Mențiuni legale

Inainte de a utiliza produsul este necesar să se stabilească dacă este sau nu potrivit pentru situația existentă. Consultați întotdeauna fișa tehnică, disponibilă pe site-ul www.tecsitsystem.com.